

○平成27年4月1日施行「茨城県森林土木工事共通仕様書」正誤表

正	誤
<p>(共通仕様書ページ 1-45)</p> <p>第1編 共通編</p> <p>第3章 無筋・鉄筋コンクリート</p> <p>第2節 適用すべき諸基準</p> <p>4. コンクリートの品質</p> <p>(1) 省 略</p> <p>(2) 省 略</p> <p>(3) 打設現場で採取した試料による品質の許容差は、以下の規定によるものとする。</p> <p>①フレッシュコンクリートのスランプ</p> <p>1) 指定値が5cm以上8cm未満のとき ±1.5cm</p> <p>2) 指定値が8cm以上18cm以下のとき ±2.5cm</p> <p>3) 指定値が2.5cmのとき <u>±1.0cm</u></p> <p>②フレッシュコンクリートの空気量 ±1.5%</p> <p>③圧縮強度</p> <p>1) 省 略</p> <p>2) 省 略</p>	<p>(共通仕様書ページ 1-45)</p> <p>第1編 共通編</p> <p>第3章 無筋・鉄筋コンクリート</p> <p>第2節 適用すべき諸基準</p> <p>4. コンクリートの品質</p> <p>(1) 省 略</p> <p>(2) 省 略</p> <p>(3) 打設現場で採取した試料による品質の許容差は、以下の規定によるものとする。</p> <p>①フレッシュコンクリートのスランプ</p> <p>1) 指定値が5cm以上8cm未満のとき ±1.5cm</p> <p>2) 指定値が8cm以上18cm以下のとき ±2.5cm</p> <p>3) 指定値が2.5cmのとき <u>±1.5cm</u></p> <p>②フレッシュコンクリートの空気量 ±1.5%</p> <p>③圧縮強度</p> <p>1) 省 略</p> <p>2) 省 略</p>